STARDUST COLORS

VERNICE PIATTI DOCCIA SFORMABILI

STARDUSTCOLORS SAS
ZA Tesan Plan Sud
30126 St Laurent des Arbres
+33 466 506 166
E-mail: info@stardustcolors.com

Serie : PIATTI DOCCIA SFORMABILI

Colore Mat Intenso

Riferimento : DMS-8069T

SCHEDA TECNICA

Versione : 21/05/2019

TIPO DI PRODOTTO E APPLICAZIONI

Lacca acrilica colorazione a scelta, mat-intenso da pigmentare con tutte le paste pigmentate con solventi. Possiamo realizzare tutte le gamme di colori : RAL, NCS, INDUSTRIAL.

Lacca antiscivolo studiata per pigmentare e applicare soprattutto su piatti doccia realizzati in poliestere-poliuretano o cemento. Può essere applicata a uno stampo flessibile come strato di vernice dopo che il piatto è stato rimosso dallo stampo.

Questo prodotto è conforme alla normativa JIS Z 2801 : 2010 «Antibacterial activity efficacy» et NTC 5170 «Determinazione della sensibilità delle pellicole di vernice agli attacchi microbiologici, sulla base di prove realizzate all'esterno».

Certifichiamo la conformità con il test d'invecchiamento artificiale e con l'esposizione artificiale del test di camera QSUN Xe-3-HS, che garantisce 1000 ore (3 anni) in base alla normativa UNE EN ISO 11341.

Vedi Test in fondo alla pagina

COMPONENTI

CATALIZZATORE ALIFATICO 20%	DCA-2118D
SOLVENTE ACRILICO MEDIO	DDU-5501M

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Densità del prodotto	1,21 Grs/cm3 ± 0,001
Colore :	OPAQUE
Tasso di solidi:	68 % ± 4
Viscosità del prodotto:	20 " ± 5 " Taglio : FORD 8
Viscosità d'applicazione :	FORD 4
Grado di brillantezza :	4 º ± 2 º
Asciugatura a 20ºC.	Tatto : 1H
	Totale : 8 H
Copertura :	4 H
Mix Pot-Life :	4 H
Resa teorica	10 M2 / L
COV	<320g / L

SISTEMI D'APPLICAZIONE

PISTOLA / AIRLESS:
Diluire il mix con un dissolvente acrilico standard Rif. : DDU-5501M fino a VF4 28-30"

PENNELLO/ RULLO :
Diluire il mix con un solvente lento fino a raggiungere la viscosità d'applicazione

ISTRUZIONI D'USO

Il mix deve essere perfettamente omogeneo

Sgrassare con cura la plastica con un prodotto sgrassante e applicare uno o due strati di prodotto ±100Grs./M2.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Lacca bi-componente acrilica mat intensa per realizzare una rifinitura speciale per i piatti doccia in plastica-cemento poliestere, poliuretano, una volta rimosso lo stampo.

STOCCAGGIO E FORMATI DISPONIBILI

Kit 1,2 L
Kit 30 L
Durata massima di stoccaggio: 12 MESI IN UN BIDONE BEN CHIUSO

OSSERVAZIONI

Osservare le istruzioni per l'uso indicate sull'etichetta della confezione e prendere tutte le precauzioni relative alla ventilazione e alla manipolazione secondo le indicazioni della scheda di sicurezza del prodotto, standardizzata dalla legislazione vigente.

TEST REALIZZATI

	RISULTATO	NORMATIVA UNE-
Aderenza griglia	GTO	ISO 2409
Test di stampaggio	4 millimetri	ISO 1520
Test d'impatto	50 Cm. Peso di 1kg.	ISO 6272
Resistenza all'acqua calda	IDONEO	ISO 2812-2
Resistenza alla candeggina	IDONEO	ISO 2812-1
Resistenza al KH-7	IDONEO	ISO 2812-1
Resistenza al Volvone	IDONEO	ISO 2812-1
Resistenza all'acetone	IDONEO	ISO 2812-1
Durezza Buchholz	12	ISO 2815
Durezza penna	9 H	EN 13523-4
Invecchiamento artificiale	1000 ore (3 anni)	EN ISO 11341
Esposizione radazione Xeno	1000 ore (3 anni)	EN ISO 11341
Certificato di test antibatterico		ISO 22196: 2011